

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 6 日 (06.05.2005)

PCT



(10) 国際公開番号
WO 2005/040460 A1

- (51) 国際特許分類: C25D 1/02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015066
- (22) 国際出願日: 2004 年 10 月 13 日 (13.10.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-365120
2003 年 10 月 24 日 (24.10.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 国立
大学法人京都大学 (KYOTO UNIVERSITY) [JP/JP];
〒6068501 京都府京都市左京区吉田本町 3 6 番地 1
Kyoto (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 福中 康博 (FUKU-
NAKA, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒6068501 京都府京都市左
京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科学研究
科内 Kyoto (JP). 小西 陽子 (KONISHI, Yoko) [JP/JP];
〒6068501 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大
学院エネルギー科学研究科内 Kyoto (JP). 本山 宗主
(MOTOYAMA, Munekazu) [JP/JP]; 〒6068501 京都府
京都市左京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科
学研究科内 Kyoto (JP). 石井 隆次 (ISHII, Ryuji) [JP/JP];
〒6068501 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大
学院エネルギー科学研究科内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 朝日奈 宗太, 外 (ASAHI, Sohta et al.); 〒
5400012 大阪府大阪府中央区谷町二丁目 2 番 2 2 号
NSビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[続葉有]

(54) Title: APPARATUS FOR PRODUCING METAL NANOTUBE AND METHOD FOR PRODUCING METAL NANOTUBE

(54) 発明の名称: 金属ナノチューブ製造装置および金属ナノチューブの製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a low-cost, high-quality metal nanotube composed of Ni, Fe, Co or the like. A metal thin film having a thickness of 10-80 nm is formed as a cathode on one surface of a film having through holes, and an electrolyte solution is filled between an anode and the cathode to which a voltage is applied. Metal ions in the electrolyte solution are electrochemically deposited on the walls of the through holes, thereby forming metal nanotubes. A thermoplastic resin porous film such as a polycarbonate film, an alumina porous film or an aluminum anodic oxide film may be used as the film, and the diameters of the through holes are preferably 15-500 nm. The metal thin film can be formed by sputtering, and is preferably composed of a platinum-palladium alloy.

(57) 要約: Ni や Fe、Co などからなる安価かつ高品質な金属ナノチューブを提供する。貫通孔を有する膜の一方の表面に、厚さ 10~80 nm の金属薄膜を形成して陰極とし、陽極と陰極とのあいだを電解液で満たして電圧を印加する。電解液中の金属イオンが貫通孔の壁面に電気化学的に析出し、金属ナノチューブが形成される。膜としては、ポリカーボネート膜などの熱可塑性樹脂多孔膜や、アルミナ多孔膜、アルミ陽極酸化膜などを用いることができ、貫通孔の直径が 15~500 nm であると好ましい。また、前記金属薄膜は、スパッタにより形成することができ、白金-パラジウム合金からなると好ましい。

WO 2005/040460 A1